

## PURMAL S-40

### OPIS WYROBU

Półmatowa, szybkoschnąca gruntoemalia poliuretanowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym, dostępna w paletcie kolorów RAL. Wyrób może być stosowany do wymalowań na podłoża stalowe, stalowe ocynkowane i aluminiowe.

### KOLORY

Wg wzorca RAL, NCS (wybrane kolory).

### ZALETY

- Bardzo szybki czas schnięcia wysoka trwałość koloru.
- Bardzo wysoka wytrzymałość na czynniki chemiczne (w tym roztwory kwasów, zasad, benzyn i oleju napędowego).
- Bardzo wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne.
- Odporność na działanie wody
- Odporność na działanie substancji łatwopalnych.
- Odporność na działanie temperatury do 120 °C (chwilowy wzrost do 160 °C).
- Odporność na działanie agresywnych czynników atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej.

### ZASTOSOWANIE

Produkt znajduje zastosowanie jako warstwa nawierzchniowa zabezpieczeń antykorozyjnych w:  
- budownictwie infrastrukturalnym (mosty, estakady, kładki, barierki, itp.),  
- budownictwie przemysłowym (elementy wsporcze, silosy, blachy, kontenery, konstrukcje nośne),  
- przemyśle mechanicznym i stoczniowym (nadwodne części statków, urządzenia i maszyny rolnicze, budowlane i górnicze).

### DANE TECHNICZNE

Gęstość, g/ml 1,45 +/- 0,05

LZO (VOC), g/l 450

Zawartość części lotnych, %  
wagowo 30 +/- 3

Zawartość części nielotnych,  
% objętościowo 63 +/- 3

### Stopień krycia i stabilność koloru

Dla niektórych kolorów uzyskanie pełnego krycia jakościowego może wiązać się z koniecznością nałożenia dodatkowej warstwy farby. Agresywne środowisko chemiczne oraz podwyższona temperatura (powyżej 100 °C) może mieć wpływ na stabilność koloru niektórych odcieni. Wysoka wilgotność oraz kondensacja pary wodnej może powodować przebarwienia oraz zmniejszenie połysku, szczególnie w przypadku kolorów zawierających pigmenty metaliczne.

### Temperatura pracy

W suchej atmosferze powłoka może być poddana ciągłemu działaniu temperatury 120 °C (dopuszcza się chwilowy wzrost do 150 °C).

### Grubość pojedynczej powłoki

| DFT  | WFT  | Zużycie teoretyczne |                      | Wydajność teoretyczna |
|------|------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| (µm) | (µm) | (l/m <sup>2</sup> ) | (kg/m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> /l)   |
| 50   | 80   | 0,08                | 0,12                 | 12,60                 |
| 100  | 160  | 0,16                | 0,23                 | 6,30                  |
| 190  | 300  | 0,30                | 0,44                 | 3,32                  |

### APLIKACJA



## PURMAL S-40

### Sposób aplikacji

Pędzel (małe powierzchnie), wałek, natrysk pneumatyczny, natrysk hydrodynamiczny.  
W przypadku wyrobów zawierających pigment metaliczny lub perłowy (typu: RAL 9006, RAL 9007) zalecana metoda aplikacji natrysk pneumatyczny.

### Natrysk hydrodynamiczny

| Średnica dyszy  | Ciśnienie     |
|-----------------|---------------|
| 0,011 - 0,015 " | 100 - 200 Bar |

Szerokość strumienia natryskowego, tzw. kąt natrysku należy dobrać względem kształtu i wielkości malowanej powierzchni.

### Natrysk pneumatyczny

| Średnica dyszy | Ciśnienie     |
|----------------|---------------|
| 1,5 - 2,5 mm   | 2,5 - 5,0 Bar |

Zalecany czas wypływu wyrobu mierzony Kubkiem Forda nr 4 dla natrysku pneumatycznego mieści się w granicach 25 - 35 sekund.

Podane parametry należy porównać z zalecanymi przez producenta pistoletu natryskowego.

### Rozcieńczalnik

THINNER PUR produkcji Malchem Sp. z o.o.

### Zalecana ilość warstw

1-2

### Następne wymalowanie

Wyroby typu PURMAL produkcji Malchem Sp. z o.o.

### Przygotowanie powierzchni

| Podłoże                    | Opis przygotowania   |
|----------------------------|--|
| Stal                       | Powierzchnię należy oczyścić co najmniej do stopnia Sa 2 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1 (z wyłączeniem zastosowań w środowisku C5-I i C5-M, dla których stopień oczyszczenia to Sa 2 ½). Podłoże suche, pozbawione śladów korozji, zgorzeli, kurzu, tłuszczu, oleju, soli oraz wszelkich innych zanieczyszczeń. Do odłuszczenia powierzchni zaleca się zastosowanie środka CLEANMAL TOP produkcji Malchem Sp. z o.o. |
| Stal ocynkowana, aluminium | Powierzchnię ocynkowaną i aluminiową należy oczyścić z w/w zanieczyszczeń, bardzo dokładnie odłuszczyć środkiem Cleanmal Top produkcji Malchem i wysuszyć. Dodatkowo zaleca się lekkie omiecenie ścierniwem- tzw. "sweeping" lub mycie wodą z dodatkiem amoniaku (lekko alkaliczne pH) i dokładne spłukanie.   |

### Warunki otoczenia w czasie aplikacji

- Temperatura: minimalna podłoża -5 °C, co najmniej 3 °C wyższa od temp. punktu rosy, minimalna otoczenia -5 °C.
- Podłoże: suche, wolne od lodu i szronu.
- Wilgotność: maksymalna względna powietrza 80%.
- Bezpieczeństwo: sprawna i odpowiednia wentylacja na stanowisku pracy.



## PURMAL S-40

### Proporcje mieszania

| Wersja IN PLANT |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
|                 | Komponent A | Komponent B  |
|                 | PURMAL S-40 | HARDENER 601 |
| Wagowo          | 100         | 6            |
| Objętościowo    | 100         | 8,7          |

| Wersja MALCHEM-COLOR |              |
|----------------------|--------------|
| Komponent A          | Komponent B  |
| PURMAL S-40 MIX      | HARDENER 603 |
| 13 l                 | 0,8 l        |

### Gotowość do użycia

15 min. (w temp. 20+/-2 °C)

### Czas przydatności mieszanki

8 h (w temp. 20+/-2 °C)

### Czasy wysychania

| DFT 100 +/-10 µm                              |      |      |
|---|------|------|
| Temperatura, °C                               | 20   | 10   |
| Stopień 1, h                                  | 0,30 | 0,30 |
| Stopień 3, h                                  | 2,00 | 2,10 |
| Całkowite wyschnięcie, dni                    | 7    | 9    |
| Minimalny do nałożenia kolejnych warstw, h    | 0,30 | 0,30 |
| Maksymalny do nałożenia kolejnych warstw, dni | 7    | 9    |

Podane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw, koloru. Negatywny wpływ na sieciowanie powłoki ma przede wszystkim nieodpowiednia temperatura oraz zwiększona wilgotność (deszcz, kondensacja pary wodnej).

**INFORMACJE DODATKOWE****Przechowywanie**

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, z dala od potencjalnych źródeł ognia, w miejscach nienarażonych na bezpośrednie działanie promieni świetlnych lub podwyższonych temperatur. Należy chronić dzieci przed dostępem do wyrobu. Temperatura przechowywania: od 5 °C do 30 °C.

**Okres przydatności**

9 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Podanie informacji na temat przydatności produktu do stosowania uwarunkowane jest przepisami krajowymi, dlatego może ona odbiegać od rzeczywistych wartości. Minimalny czas przydatności podany na opakowaniu jest wartością uśrednioną, która zależy od wielu czynników - przede wszystkim sposobu oraz temperatury przechowywania. Po przekroczeniu podanej daty jakości wyrobu powinna zostać poddana ponownej kontroli.

**Ocena PZH**

Wyrób posiada atest Państwowego Zakładu Higieny na pośredni kontakt z produktami spożywczymi.

**Informacje o bezpieczeństwie**

Informacje na temat zawartości, identyfikacji zagrożeń, postępowania podczas pierwszej pomocy oraz w przypadku pożaru, a także dotyczące ekologiczności i przepisów prawnych znajdują się w karcie charakterystyki, którą można uzyskać od producenta Malchem Sp. z o.o.

**Podstawowe środki bezpieczeństwa**

- Należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu wyrobu.
- Sprawna i odpowiednia wentylacja na stanowisku pracy.
- Unikanie kontaktu ze skórą, a także wdychania oparów.
- Stosowanie kombinezonów, rękawic oraz masek lakierniczych.
- W przypadku kontaktu wyrobu ze skórą - umyć miejsce gorącą wodą z mydłem lub innym środkiem myjącym.
- W przypadku kontaktu wyrobu z okiem - natychmiast przemyć oko wodą oraz niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

**WYRÓB PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKOWANIA**

Powyższe informacje oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Nie są jednak one w pełni wyczerpujące i kompletne. Podajemy je w dobrej wierze na podstawie badań laboratoryjnych oraz doświadczeń praktycznych. Z uwagi jednak na różnorodność metod, warunków aplikacji i użytkowania należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach. Wyrób jest przeznaczony tylko do profesjonalnego i przemysłowego użytku przez osoby które mają dostateczną wiedzę i doświadczenie w zakresie jego stosowania. Producent nie może kontrolować warunków w jakich produkt jest eksploatowany. W ramach obowiązujących przepisów nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z obowiązującymi normami i zaleceniami. Wykorzystanie wyrobu do innych celów niż wskazane w niniejszym dokumencie tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika. Podane informacje o produkcie mogą być zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia.